



# RÖFIX 972

## Haftschlämme

**Anwendungsbereiche:** Haftschlämme für Zement-bzw. Zement-Schnellestrich zur Herstellung von Verbundestrichen. Immer nur kleine Flächen vorlegen und direkt frisch in frisch RÖFIX Zement- oder Schnellestrich aufbringen.

**Materialbasis:**

- Zement
- Dispersionsbindemittel
- Klassierte Sande

**Eigenschaften:**

- Gute Haftung
- Gute Verarbeitbarkeit
- Schlämmfähig
- Fussbodenheizung geeignet

**Verarbeitung:**



**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Untergrund-Vorbehandlung:** Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Staub und Schmutz sein.

**Zubereitung:** Produkt mit der vorgegebenen Menge sauberem Wasser mittels geeigneter Maschine oder Quirl mischen bis eine homogene, fließende, knollenfreie Masse entsteht. RÖFIX Zement-Haftschlämme in honigartiger Konsistenz mit Zwangsmischer anrühren und mit groben Besen auf dem Betonuntergrund verteilen.


**Verarbeitung:** Nach dem Anmischen wird die Haftschlämme sorgfältig mit dem Besen auf den vorbereiteten Betonuntergrund ca. 2 bis 3 mm dick aufgebracht. Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.

**Hinweise:** Betonflächen mit Wasser gut benetzen.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Lagerung:** Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchte.

### Technische Daten:

Art.-Nr.	110935
Verpackungsart	
Verpackungshinweise	In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Körnung	0- 0,8 mm
Wasserbedarfsmenge	ca. 10 ltr./EH
Verbrauch	ca. 2- 3 kg/m <sup>2</sup>
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Untergrund-Temperatur	> 5 °C



# RÖFIX 972

## Haftschlämme

---

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für Ansprüche jeder Art sowie für die Entschließungen des Kunden. Es gelten ebenso die Technischen Merkblätter von RÖFIX Produkten, auf die in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird.