

RÖFIX SismaProtect®

Erdbebenschutzgewirke

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Multiaxiales-Hybrid Hightech Gewirke für das RÖFIX SismaCalce Erdbebenschutz System. RÖFIX SismaProtect ist alkaliresistent und mit einer Spezialappretur versehen damit eine einfache und sichere Einbettung im RÖFIX SismaCalce-Systemmörtel gewährleistet ist. Das SismaProtect Erdbebenschutzgewirke in Kombination mit dem SismaCalce Einbettungsmörtel ergibt ein dynamisch aktives Schutzsystem, welches die grossen Kräfte bei Erdbeben aufnimmt, bremst und die restlichen Kraftspitzen flächig effektiv verteilt. Kleinere und mittlere Beben können so mitunter schadensfrei überstanden werden. Selbst bei starken Erdbebenereignissen kann ein Einsturz mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. RÖFIX SismaProtect ist mit üblichen hochwertigen Armierungsspachtelmassen auch bei Rissanierung optimal geeignet. Auf eine ausreichende Gewirkeüberdeckung sollte stets geachtet werden. Die Gewebelagen sind gemäß der Angaben in der Broschüre RÖFIX Sismacalce und gemäß den Planangaben zu verarbeiten.

Eigenschaften:

- Einfach und schnell montierbar
- Höchste Rissprävention
- Zur Rissanierung gut geeignet
- Alkalibeständig
- Verarbeitungsfreundliches Handling
- Verschiebefest
- Optimale Kraftverteilung

Verarbeitung:




Technische Daten:		
SAP-Art. Nr.:	2000153281	2000153312
NAV-Art. Nr.:	141683	142692
Info		Drittel Rolle als Banderole, Diagonalarmierung, usw.
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	37,5 m ² /EH	12,45 m ² /EH
Länge	3.000 cm	
Breite	125 cm	41,5 cm
Farbe	Orange	
Rohdichte im Mittel	ca. 0,375 kg/m ³	

Materialbasis:

- Hybrid- Gemisch aus alkaliresistenten Spezialglasgarnen und synthetischen Spezialfasern

Verarbeitungsbedingungen:

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.



RÖFIX SismaProtect®

Erdbebenschutzgewirke

Verarbeitung:	<p>RÖFIX SismaCalce wird auf den vorbereiteten, trockenen Untergrund ca. 3mm dick händisch aufgespachtelt (z.B. RÖFIX R12 Zahntraufel) oder maschinell aufgespritzt und verspachtelt. Das RÖFIX SismaProtect Erdbebengewebe wird in die frische Mörtelmasse mit einer Stahltraufel gut eingebettet. Bei der Flächenarmierung muss das frisch eingebettete RÖFIX SismaProtect Erdbebengewebe am selben Tag mit mind. 5mm RÖFIX SismaCalce überputzt werden. Mehrdicken über dem Erdbebengewebe sollten im gleichen Arbeitsgang vermieden werden. Für eine bessere mechanische Haftung nachfolgender Putze- und Dämmsysteme kann der frisch aufgetragene RÖFIX SismaCalce mit einer feinen Zahntraufel (z.B. RÖFIX S6) kreuz und quer aufgeraut werden. Das fertige Erdbebenschutzsystem hat damit eine Nennputzdicke von ca. 8mm.</p> <p>Das RÖFIX SismaProtect Erdbebengewebe muss für eine ideale Funktionstauglichkeit nach festgelegtem Muster in RÖFIX SismaCalce eingebettet werden, welches in der aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinie genau beschrieben und festgelegt wird. Online erhältlich unter [www.roefix.com Suchtext: SismaCalce eingeben] oder in der nächsten Vertriebsniederlassung.</p> <p>Die Applikation sollte immer vollflächig und mit 10cm Überlappung erfolgen. Vorab werden bei allen Gebäudeöffnungen in den Ecken Diagonalarmierungen (20x40cm) dünn eingebettet. Über den Fenster- und Türstürzen kommt anstelle der Diagonalarmierung umlaufend um das gesamte Gebäude eine Bänderartenartige Armierung (mind. >40cm breit). Selbiges wird auch im Deckenlagerbereich im Sockelbereich und der obersten Geschossdecke eingespachtelt. Detaillierte Angaben sind der Verarbeitungsrichtlinie System RÖFIX Sismacalce zu entnehmen.</p>
Gefahrenhinweise:	<p>Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.</p>
Verarbeitungshinweis:	<p>Das RÖFIX SismaProtect Erdbebenschutzgewirke kann mit einem herkömmlichen Cutter oder besser mit Spezielscheren für Karbonfaserzuschnitte zugeschnitten werden. Material aus geöffneten Altbinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.</p>
Lagerung:	<p>Trocken, auf Holzrosten lagern.</p>
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.</p> <p>Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.</p> <p>Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.</p> <p>Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.</p> <p>Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.</p> <p>Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.</p> <p>Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.</p>