RÖFIX PF 130 RÖFAMUR

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für Innen

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Maschinengängige pulverförmige Fugen- und Flächenspachtel nach EN 13963 auf Gips-Kunststoffbasis. Ansetzgips, Fugengips und Spachtelgips. Zum Schliessen von Fugen von Betonfertigteildecken, Gipskarton und Bauplatten sowie zum Füllen von Rissen, Löchern und Schlitzen. Oberflächen von Q1 bis Q4 können hergestellt werden.
Zum Spachteln und Glätten von Wandflächen z.B.: KS- Plansteinen, mineralischen Putzen, Beton und Porenbeton vor Anstricharbeiten im Innenbereich.
Nicht auf feuchte- oder salzbelasteten Untergründen verwenden.

Eigenschaften:

- hervorragende Verarbeitung
- Sehr gut schleifbar

Verarbeitung:

Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	**2000148148**
NAV-Art. Nr.:	111893
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	32 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 0,2 mm
Wasserbedarfsmenge	ca. 15 ltr./EH
pH-Wert	ca. 7,5
Untergrund-Temperatur	> 5 °C
Brandverhalten	A1

Materialbasis:

- Calciumsulfat
- Luftkalk
- Dispersionsbindemittel
- Additive: Verarbeitungsverbessernde Zusätze

Verarbeitungsbedingungen:

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.
Hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen verhindert das Abtrocknen.

Untergrund:

Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln, Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein.
Stark saugende, sandende, kreidende oder unterschiedlich saugende Untergründe sind mit geeigneten Voranstrichen zu grundieren.
Untergrundprüfung, -bewertung und -vorbehandlung nach den jeweils geltenden nationalenVorschriften: DIN 18363, BFS-Merkblätter, ÖAP bzw. SMGV. Bei neu erstelltenUntergründen sind insbesondere die Trocknungs- bzw. Standzeiten der Untergrundherstellers sowie dessentechnische Angaben und Hinweise in Bezug auf diesesProdukt einzuhalten.

RÖFIX PF 130 RÖFAMUR

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für Innen

Untergrund-Eignung:	**Putz der Mörtelgruppen IV und V: Gips, Gipskalk- und Anhydritputze:** Die Untergrundvorbehandlung mit einem Tiefgrund wird ausdrücklich empfohlen. Untergrundvorbehandlung mit RÖFIX PP 301 HYDRO LF - Hydrosol Tiefgrund. PP 301 muss entsprechend dem Saugverhalten des Untergrundes mit Wasser verdünnt werden.Ein- oder mehrlagige Beschichtung mit dem in diesem Merkblatt beschriebenen Produkt. **Gipskartonplatten, Gipsplatten, Gipsbauplatten:** geeignet **Beton:** Die Untergrundvorbehandlung mit einem Tiefgrund wird ausdrücklich empfohlen. Untergrundvorbehandlung mit RÖFIX PP 301 HYDRO LF - Hydrosol Tiefgrund. PP 301 muss entsprechend dem Saugverhalten des Untergrundes mit Wasser verdünnt werden.Ein- oder mehrlagige Beschichtung mit dem in diesem Merkblatt beschriebenen Produkt. **Holzbaustoffe (Vollholz, OSB Platten, Spanplatten, etc.):** Nicht auf diesen Untergründen verwenden.
Untergrund-Vorbehandlung:	Abdeckarbeiten: Andere Oberflächen der Umgebung, wie Glas,Keramik, Alu, Niro, Fenster, Holzoberflächen, Möbel, Fussbödenusw. sind abzudecken. Frische Farbspritzer sind mit einemfeuchten Tuch oder frischem Wasser zu entfernen.
Zubereitung:	Klares Wasser in einem sauberen Gefäss vorlegen und Trockenmörtel mittels leistungsfähigem Rührwerk (Rotor-Quirl) homogen anmischen. Das Material ist thixotrop eingestellt (je länger und intensiver gemischt wird, desto dünner wird die Konsistenz - nach einer längeren Standzeit dickt das Material im Eimer wieder an).
Verarbeitung:	Auftrag erfolgt mittels rostfreier Stahltraufel/Glättkelle. PFT Ritmo POWERCOAT:Motorleistung: 1,5 kWDrehzahl: 575 U/minStromaufnahme: 2,5 aWassereinstellung: 85 l/hMörtelleistung: 3 l/minMörteldruck: 7 barSchlauchdurchmesser: ½ ZollSpritzdüse: 4,5 mm PFT Ritmo plus M:Materialschlauch: Rondo 25mm, 15 mMörteldruck: ca. 10barSpritzgerät: Feinputzgerät mit 10mm DüseWassermenge: ca. 230l/hDrehzahl/Podi: Stufe 5Stromaufnahme: 3,7ALuft : DT 4.8Nachmischer: Statischer Nachmischer 25mm
Hinweise:	Für die Beschichtung von Untergründen sind die nationalen als auch europäischen Normen und Verordnungen, darüber hinaus die internationalen und die jeweils national gültigen Branchenstandards, Reglementierungen, Verarbeitungsrichtlinien wie beispielsweise ÖAP, SMGV oder BFS-Merkblätter u.s.w. zu berücksichtigen. Bei etwaigen Widersprüchlichkeiten ist mit uns Rücksprache zu halten.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Verarbeitungshinweis:	Mischzeit ca. 2 Minuten (bis Mischung homogen) Als Vollflächenspachtel verwendet kann das Produkt mit Glättkelle, Malerspachtel o.ä. als Kontaktspachtelung auf den Untergrund aufgetragen, scharf abgezogen und danach in gewünschter Schichtstärke aufgebracht werden. Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.
Lagerung:	Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig.

RÖFIX PF 130 RÖFAMUR

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für Innen

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftstelle angefordert werden.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (20°C/65%rF) und können sich je nach Baustellensituation ändern.
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für Ansprüche jeder Art sowie für die Entschließungen des Kunden. Es gelten ebenso die Technischen Merkblätter von {Marke} Produkten, auf die in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird.
Bei Anwendungen und Untergründen, die in dieser Dokumentation nicht angeführt werden, ist es notwendig, mit uns Rücksprache zu halten.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.