



RÖFIX 980

Spezialmörtel für Sichtmauerwerk

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Zur Herstellung von ein- oder zweischaligem Sicht- bzw. Verblendmauerwerk mit anschliessendem Fugenglattstrich.
Für stark saugende Ziegel und Steine.
Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

Eigenschaften:

- Gute maschinelle Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit
- Gute Kellengängigkeit
- Schlagregensicher

Verarbeitung:

| Technische Daten: | | |
|---|--|-----------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000148118 | 2000148117 |
| NAV-Art. Nr.: | 110960 | 110943 |
| Info | nur AT | |
| Verpackungsart | | |
| Einheit pro Palette | 36 EH/Pal. | |
| Menge pro Einheit | 40 kg/EH | 1.000 kg/EH |
| Farbe | Standard | |
| Körnung | 0 - 3 mm | |
| Literergiebigkeit | ca. 25 ltr./EH | ca. 625 ltr./to |
| Ergiebigkeit | ca. 25 ltr./EH | ca. 625 ltr./to |
| Verbrauchshinweis | Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. | |
| Wasserbedarfsmenge | ca. 6,5 ltr./EH | 160 ltr./EH |
| Trockenrohddichte | ca. 1.800 kg/m ³ | |
| Frischmörtelrohddichte | ca. 1.900 kg/m ³ | |
| Schüttdichte | ca. 1.600 kg/m ³ | |
| Wasserdampfdiffusion μ | ca. 35 | |
| Wärmeleitfähigkeit λ_D | ca. 0,82 W/mK | |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:2002) | ca. 0,82 W/mK für P=50% | |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:2002) | ca. 0,89 W/mK für P=90% | |
| pH-Wert | ca. 12 | |
| Spez. Wärmekapazität | ca. 1 kJ/kg K | |
| Druckfestigkeit (28 d) | 10 N/mm ² | |
| E-Modul | ca. 12.500 N/mm ² | |
| Wasseraufnahme | < 0,5 kg/m ² *min0,5 | |
| MG (EN 998-2) | M10 | |



RÖFIX 980

Spezialmörtel für Sichtmauerwerk

| Technische Daten: | | |
|---|---|------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000148118 | 2000148117 |
| MG (SIA 266) | MK | |
| MG (ita. M.D.) M.D. 20/11/1987 | M2 | |
| Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) | ca. 0,15 N/mm ² (Tabellenwert) | |
| Chloridgehalt | ≤ 0,1 M% | |
| Verpackungshinweise | In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken. | |
| Untergrund-Temperatur | < 30 °C | |
| Brandverhalten | A1 | |

- Materialbasis:**
- Zement
 - hochwertiger Kalkbrechsand
 - Organische Anteile < 5%

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund-Vorbehandlung: Gefrorene Ziegel dürfen nicht verarbeitet werden. Trockene, stark saugende Ziegel sind vor dem Vermauern zu nässen.

Zubereitung: Einen Sack RÖFIX Mauermörtel im Durchlaufmischer, Freifall oder Zwangsmischer zwei Minuten mischen. Beim Mischen mit Freifallmischer wird zuerst das Anmachwasser und dann der Trockenmörtel in die Mischmaschine gegeben.

Verarbeitung: Das Auftragen des Mörtels erfolgt mit einer sauberen Kelle oder mit einem geeigneten Mörtelschlitten. Der dabei ausquellende Mörtel muss mit der Kelle sofort abgezogen werden, damit die Verschmutzung der Mauersteine vermieden wird. Die Sichtsteine werden mit Doppelspatz in den Lager- und Stossfugen gesetzt. Nach dem Vermauern ist die Fuge mit einem geeigneten Werkzeug zu bearbeiten. Mauermörtel werden am effizientesten mit der Mauermörtel-Mischstation angemischt. Angerührter Mauermörtel wird mit dem Krankübel auf die Arbeitsfläche gehoben und in den Mörtelkasten gefüllt. Wird der Mörtel maschinell aufgetragen ist auf die Verarbeitungskonsistenz zu achten.

Gefahrenhinweise: Andere Bauteile (z.B. Glas- und Aluflächen) sind vor ablaufendem Regenwasser konstruktiv zu schützen. Alle kalk- und zementhaltigen Produkte sind stark alkalisch und können solche Flächen ätzen (Gläser können blind werden, bzw. blankes Aluminium wird matt). Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitungshinweis: Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen. Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Verpackungshinweise: In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.



RÖFIX 980

Spezialmörtel für Sichtmauerwerk

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Die aktuellen nationalen Anwendungsnormen sind zu berücksichtigen.