



# Creteo<sup>®</sup> Inject CC 782



## Injektionsmörtel

**Anwendungsbereiche:** Als Injektionsmörtel für vollvermörtelte, schlaife und vorgespannte Anker, Nägel oder Micropfähle. Für Hohlraum- und Kluftverfüllungen ebenfalls geeignet.  
Spezialzusätze dürfen nur mit Genehmigung des Herstellers zugegeben werden.

**Verarbeitung:**



**Technische Daten:**

Artikel-Nr.	<b>141416</b>	<b>141475</b>
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1.000 kg/EH
Körnung	0- 0,09 mm	
Literergiebigkeit	ca. 14,5 ltr./EH	ca. 580 ltr./TO
Wasserbedarfsmenge	ca. 8 ltr./EH	ca. 320 ltr./EH
Schüttdichte	ca. 1,05 kg/ltr.	
Spez. Wärmekapazität	ca. 1 kJ/kgK	
Druckfestigkeit (7 Tage)	> 25 MPa	
Druckfestigkeit (28 Tage)	≥ 30 MPa	

**Materialbasis:**

- Zement
- Mineralische Füllstoffe
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

**Eigenschaften:**

- Frostbeständig
- Thixotrop
- Schwindarm
- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Ergiebigkeit

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken.

**Zubereitung:** Produkt mit der vorgegebenen Menge sauberem Wasser mittels geeigneter Maschine oder Quirl mischen bis eine homogene, fließende, knollenfreie Masse entsteht. Zum Verpressen oder Injizieren können alle gängigen Schnecken- und Kolbenpumpen, die den Ausschreibungsanforderungen entsprechen, verwendet werden. Das angegebene Ausbreitmass (ABM) wird nach EN 445:2007 für thixotrope Mörtel bestimmt. Stahl- oder Kunststoffrohr mit einem Innendurchmesser von 39 mm und einer Höhe von 60 mm.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C , 65% rel. Luftfeuchte.



# Creteo<sup>®</sup> Inject CC 782

## Injektionsmörtel

---

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.