RÖFIX Fugendichtband 600

Selbstklebendes Kompriband

Anwendungsbereiche:
Imprägnierte, schlagregensichere Abdichtung von Dilletationsfugen und Anschlüssen zur Abdichtung von Fenster-, Fassaden- und Kreuzfugen.
Speziell auch zum nachträglichen Einbau; sowie bei sehr breiten Fugen.

Materialbasis:
- Vorkomprimiertes, selbstklebendes Fugendichtband aus PU-Weichschaumstoff mit verdichteten, imprägnierten Seitenflächen.

Eigenschaften:
- Schlagregendicht bis 600 Pa (gem. EN 1027)
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Dauerhafte und witterungsbeständige Abdichtung
- Überstreichbar

Verarbeitung:

Verarbeitungs-bedingungen:
Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung:
Klebeprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.

Verarbeitung:
An den vom Bauwerk vorgegebenen Bewegungsfugen zunächst die Anschlussprofile (Dehnfugenprofil oder entsprechende Abschlussprofile) befestigen.
Die Bandenden werden stumpf gestossen.
Das Band sollte aus optischen Gründen 1-2 mm von der Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegt werden.
Fugendichtband wird mit Klebestreifen abgedeckt und bis zum Flankenrand verputzt.

Hinweise:
Vor der Verarbeitung Produkt kühl lagern.
Überkomprimierte Anfangs- und Endstück abschneiden.

Gefahrenhinweise:
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung:
Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten:

Art.-Nr.	**111540**
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	45 lfm./EH
Länge	4,5 m
Farbe	grau
Fugenbreite	10- 18 mm

RÖFIX Fugendichtband 600

Selbstklebendes Kompriband

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftstelle angefordert werden.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.