



Creteo[®] Gala CC 647 rapid

Trass Pflasterfugenmörtel

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.


Anwendungsbereiche:

Produkt kann im Außen- und Innenbereich zur Verfügen von Breitfugen bei allen handelsüblichen Pflastersteinen oder -platten im Bodenbereich verwendet werden.
Nicht geeignet für Marmor oder sonstige verfärbungsfreudige Natursteine.
CreteoGala Fugenmörtel ist frost-tausalzbeständig nach ÖNORM B 3303.
Die Mindestfugenbreite soll 10 mm nicht unterschreiten.

Verarbeitung:



Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000148312
Art.-Nr.	141455
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Einheit pro Palette (IT)	54 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Wasserbedarfsmenge	3 ltr./EH
Ergiebigkeit	ca. 16,5 ltr./EH
Literergiebigkeit	ca. 16,5 ltr./EH
Expositionsklassen	XC4, XF4
Körnung	0- 4 mm
Trockenrohichte	1.924 kg/m ³

Materialbasis:

- Organische Anteile < 5%

Eigenschaften:

- Frost- und tausalzbeständig
- Hohe Witterungsbeständigkeit

Untergrund-Vorbehandlung:

Auf dem ausreichend verdichteten Untergrund (ungebundene Schüttung) wird das eingebaute Pflaster vor dem Verfugen fertig eingerüttelt
Bei gebundener Bauweise (CreteoGala CC 633 Drainbeton / Bettungsmörtel) erfolgt die Verdichtung durch manuelles Hineintreiben der Pflastersteinen oder Platten. Die Verfugung muss über die gesamte Fugentiefe erfolgen.

Zubereitung:

Produkt mit der vorgegebenen Menge sauberem Wasser mittels geeigneter Maschine oder Quirl (Profigerät mit leistungsstarkem Rührwerk) mischen bis eine homogene, fließende, knollenfreie Masse entsteht.

Verarbeitung:

Die optimale Verteilung des Produktes und ein voller Fugenverschluss wird am besten mit einem Gummischieber erreicht.

Hinweise:

Um eine einfachere und effiziente Oberflächenreinigung zu erreichen, ist es sinnvoll die Pflasteroberfläche mit einem Verzögerer oder einer Imprägnierung zu besprühen.

Gefahrenhinweise:

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung:

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.



Creteo[®] Gala CC 647 rapid

Trass Pflasterfugenmörtel

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.