



# RÖFIX 665

## Stopfmörtel



<b>Rechtliche und technische Hinweise:</b>	Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.
<b>Anwendungsbereiche:</b>	Stopfmörtel zur Ausbesserung von Schlitz- oder Mauerausbrüchen. / Zur Mauerwerksstabilisierung. Speziell zur Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Bauwerken mit denkmalschützerischen Aspekten. / Bei Vollziegel-, Misch- und Natursteinmauerwerk.
<b>Materialbasis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natürlicher hydraulischer Kalk - NHL laut EN 459-1</li> <li>Weisszement (chromatfrei)</li> <li>Zementanteil &lt;5%</li> <li>Grubensand (rein: gewaschen, selektioniert)</li> </ul>
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hervorragende Verarbeitung</li> <li>Hoch dampfdiffusionsoffen</li> <li>Spannungsarme Erhärtung</li> </ul>
<b>Verarbeitung:</b>	
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während sieben Tagen, vor Frost schützen.
<b>Gefahrenhinweise:</b>	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
<b>Verpackungshinweise:</b>	In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.
<b>Lagerung:</b>	Trocken, auf Holzrosten lagern. Lagerzeit min. 12 Monate.

### Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000583197	2000149232
Art.-Nr.	148439	113722
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	36 EH/Pal.
Einheit pro Palette (CH)	42 EH/Pal.	36 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH	40 kg/EH
Körnung	0- 6 mm	
Literergiebigkeit	ca. 13,4 ltr./EH	ca. 21,4 ltr./EH
Verbrauch	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. Bei erstmaliger Verarbeitung und bei Grossflächen Musterflächen anlegen.	
Wasserbedarfsmenge	ca. 3 ltr./EH	ca. 4,8 kg/EH
Trockenrohdichte	1.800 kg/m <sup>3</sup>	
Wasserdampfdiffusion $\mu$	12 - 15	
Druckfestigkeit ( 28 d)	3 N/mm <sup>2</sup>	
Verpackungshinweise	In feuchtigkeitsgeschützten Papiersäcken.	
Untergrund-Temperatur	> 5 °C < 25 °C	



# RÖFIX 665

## Stopfmörtel



### Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000583197	2000149232
Literergiebigkeit	ca. 13,4 ltr./EH	ca. 21,4 ltr./EH

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.  
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.  
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.