





RÖFIX IF 301

1K-Pistolenschaum B1

Rechtliche und technische Hinweise:	Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.
Anwendungsbereiche:	Einkomponentiger grauer Polyurethan-Füllschaum zum Ausschäumen von schmalen Fugen und Hohlräumen sowie Füllen und Dichten von kleinen Löchern aller Art. Zur Verarbeitung mit der Montagepistole. Brandschutzklassifikation B1.
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Polyurethanschaum (einkomponentig) aus der Aerosoldose. Frei von FCKW. Mit Feuchtigkeit reagierendes System.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Frei von FCKW, HCKW und HFCKW • Nachdruckfrei • Wärmedämmend • Rationelle, sichere Verarbeitung • Leicht nachzuarbeiten (z.B. schneiden, überputzen etc.)
Verarbeitung:	
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.
Untergrund:	Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Schmutz sowie mattfeucht sein.
Untergrund-Vorbehandlung:	Untergründe, die zu verschäumen sind, sollen feucht, jedoch nicht nass sein. Trockene Fugen unbedingt mit Wasser befeuchten.
Zubereitung:	Vor Gebrauch kräftig und mind. 20x schütteln.
Verarbeitung:	Produkt wird mittels Schaumpistole langsam und gleichmässig im Strangverfahren eingebracht. Bei Fugen oder Hohlräumen über 30 mm Tiefe ist zu beachten, dass diese in mehreren Schichten verarbeitet und zwischenbefeuchtet werden. Fugen die 4 mm Breite überschreiten dürfen nicht mit ausgeschäumt werden. Diese Fugen sind mit einem geeigneten Dämmstoff auszukeilen. Nach dem Schäumen sollte der Schaum eventuell nochmals mit Wasser besprüht werden.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Lagerung:	Lagerung stehend und kühl, da sonst das Ventil verkleben kann. Lagerzeit min. 12 Monate.

Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000148245
Art.-Nr.	129737
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	12 EH/Ktn.
Menge pro Einheit	750 ml/EH
Farbe	Grau
Literergiebigkeit	40 ltr./EH
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 55
Wärmeleitfähigkeit λ_D	ca. 0,035 W/mK
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	ca. 0,035 W/mK
Wärmeleitfähigkeit λ_D	ca. 0,035 W/mK
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m ³



RÖFIX IF 301

1K-Pistolenschaum B1

Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000148245
Austrocknungszeit	ca. 3 h
Brandverhalten	B1 (DIN4102)
Literergiebigkeit	40 ltr./EH